



スズキ機工の超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド

LS BELL HAMMER HS No.11 GOLD

LSベルハンマーGOLDグリースNo.2 性状表

LSベルハンマーGOLDグリース No.2 性状表		
試験項目	測定方法	測定結果
外観		淡黄色グリース状
ちょう度 60回混和(@25°C)	JIS K2220	331
滴点(°C)	JIS K2220	215
蒸発量(wt%)	JIS K2220	0.3
離油度(wt%)	JIS K2220	7.6
酸化安定度(MPa)	JIS K2220	0.02
低温トルク -20(°C) 起動トルク(N・m)	JIS K2220	0.13
低温トルク -20(°C) 回転トルク(N・m)	JIS K2220	0.05
シェル高速四球耐荷重試験 LWI(N)	ASTM D2596	562
シェル高速四球耐荷重試験 WL(N)	ASTM D2596	3089
シェル高速四球耐荷重試験 LNL(N)	ASTM D2596	618
シェル高速四球耐摩耗試験(mm)	ASTM D2266	0.42
基油	—	合成油
増ちょう剤	—	Liセッケン



●製造販売元

Create the Imagination
SUZUKI KIKOH
www.suzuki-kikoh.com

スズキ機工株式会社

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台316-3

TEL: 047-385-5311 FAX: 047-385-5313

E-mail: info-new@suzuki-kikoh.com